

STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/4




OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, výmolů a překopů
- Oprava do 1 m² a tloušťky 100 mm

VE ZKRATCE

Studená obalovaná směs pro opravu výtluků, založená na emulzní bázi.

- ✓ použitelná za každého počasí
- ✓ cenově dostupná a výhodná
- ✓ ekologická
- ✓ zpracování za studena





STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/4

OECOPHALT[®] KMG je ekologická za studena zpracovatelná obalovaná směs, založená na emulzní technologii.



1 Vyčistit výtluč od všech nečistot a mastnoty.



2 Vysypat OECOPHALT[®] do výtlučku.



3 Rozprostřít směs a zarovnat cca 1 cm nad okolní povrch.



4 Zhutnit pěchem nebo vibrační deskou.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty.
Lze použít za jakéhokoliv počasí a teploty.

SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m² cca 25kg směsi OECOPHALT[®].

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
OECOPHALT [®] KMG pytel	58903	25 kg	40 pytlů

i

Immediately after completion of the repair, it is possible to drive on the surface.

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

OECOPHALT[®] KMG zůstává plastický po dobu 2 - 3 dnů, než vytvrdne.

Životnost je 12 měsíců od data výroby.

Po otevření je nutné směs ihned zpracovat.

