



## REAKTIVNÍ ASFALTOVÁ SMĚS



### OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, překopů a rýh
- Oprava podél obrubníků
- Asfaltování kolem šoupat, vpustí a poklopů
- Opravy malých ploch, příjezdových cest a parkovacích míst

### VE ZKRATCE

Silniční vysprávková směs pro každou opravu.

- ✓ Pojízdný ihned po dokončení opravy
- ✓ Všestranné použití
- ✓ Zpracování za studena
- ✓ Aktivuje se vodou



# REPHALT®

## REAKTIVNÍ ASFALTOVÁ SMĚS

REPHALT® je za studena zpracovatelná reaktivní směs podle RVS 08.97.01- pro různorodé opravy asfaltových povrchů.



1

Pro optimální přilnavost je doporučeno použít asfaltovou emulzi (není součástí dodávky) pro přípravu plochy.



2

Směs nanést na opravované místo a prolít 2 objemovými % vody.



3

Rozprostřít směs a zarovnat cca 2cm nad okolní povrch.



4

Směs důkladně ztuhnít pěsthem nebo vibrační deskou.

### PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty. Lze použít i při teplotách těsně nad 0°C.

### SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce 1cm je spotřeba na 1m<sup>2</sup> cca 25kg REPHALTU®.

### ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
REPHALT® 0/4	60000	25 kg	24 věder
REPHALT® 0/8	60001	25 kg	24 věder
REPHALT® 0/2	60002	25 kg	24 věder
REPHALT® 0/11	60004	30 kg	27 věder
REPHALT® 0/4	60005	14 kg	72 pytlů
REPHALT® 0/8	60006	14 kg	72 pytlů
REPHALT® 0/2	60007	14 kg	72 pytlů

i

Pro životnost opravy je rozhodující kvalita ztuhnutí. V závislosti na tloušťce pokládky a zrnitosti směsi se doporučuje pokládka ve vrstvách.

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

Po dokončení opravy lze po povrchu opět jezdit zhruba po 90 minutách.

Maximální tloušťka opravy v závislosti na zrnitosti směsi.

fr. 0/2 max tl. 20 mm  
fr. 0/4 max tl. 50 mm  
fr. 0/8 max tl. 80 mm  
fr. 0/211 max tl. 100 mm



[www.vialit.cz](http://www.vialit.cz)

**Vialit**

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
[www.vialit.cz](http://www.vialit.cz) \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.