

STUDENÁ BALENÁ pytel

STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8


OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, výmolů a překopů
- Oprava do 1 m² a tloušťky 100 mm

VE ZKRATCE

Studená obalovaná směs pro opravu výtluků, založená na bázi ředěného asfaltu.

- ✓ použitelná za každého počasí
- ✓ cenově dostupná a výhodná
- ✓ šetrná k životnímu prostředí
- ✓ zpracování za studena



VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/III
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

STUDENÁ BALENÁ pytel



STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8

STUDENÁ BALENÁ je za studena zpracovatelná obalovaná směs, fungující na bázi ředěného asfaltu.



1
Vyčistit výtluk od všech nečistot a mastnoty.



2
Vysypat **STUDENOU BALENOU** do výtluku.



3
Rozprostřít směs a zarovnat cca 1 cm nad okolní povrch.



4
Zhutnit pěchem nebo vibrační deskou.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty.

Lze použít za jakéhokoliv počasí a teploty.

SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m² cca 25 kg směsi **STUDENÉ BALENÉ**.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
STUDENÁ BALENÁ pytel	58901	25 kg	40 pytlů

i
Ihned po dokončení opravy lze po povrchu jezdit.

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

STUDENÁ BALENÁ zůstává plastická po dobu 2 - 3 dnů, než vytvrdne.

Životnost balené v pytlích je 9 měsíců. Po otevření pytle je nutné směs **IHNED** zpracovat.

